

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ**АКРИЛИТ Б (AKRYLIT B)****Краска для бетонных полов,
стойкая к стиранию****Назначение:**

Краска предназначена для покраски бетонных поверхностей в закрытых помещениях: заводских цехах, складах, гаражах и других помещениях с умеренным движением пешеходов и транспорта. Краску можно применять снаружи в сочетании с Dekoral Akrogrunt.

Особенности:

- стойкая к истиранию
- высокая степень укрывистости
- быстрое высыхание
- устойчивая к воздействию моющих средств и минеральных масел
- для внутренних и наружных работ

Цвет	серый, зеленый, бежевый, красный оксидный
Степень блеска	матовая
Время вытекания (условная вязкость), 20±2°C, вискозиметр 4 мм, [с]	80÷115
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	1,320 ÷ 1,420
Сухой остаток [% веса]	не меньше 60,0
Количество слоев	2
Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]	2
Следующий слой, [ч]	через 1,5
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой способности и шероховатости основания	до 10 м ² /л в зависимости от поглощающей способности и шероховатости основания
Разбавитель	растворитель для фталевых карбамидных изделий

Способ применения**Подготовка поверхности**

Предназначенная под покраску поверхность должна быть чистой, сухой, плотной, без пыли, грязи, следов масла, смазочных материалов и других загрязнений. Краску следует наносить не раньше, чем через 4 недели после укладки пола.

Покраска

Краску перед употреблением тщательно размешать.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Краску следует наносить при помощи кисти, валика или краскопульта.
Для нанесения первого слоя (грунтовочного) применяется разбавленная краска с добавкой макс. 10% растворителя для фталевых карбамидных изделий.
Очередной слой следует наносить через промежуток времени 1,5 часа.
Покрытие приобретает полные эксплуатационные свойства через 7 дней.
При наружной покраске предлагаем предварительно применять акриловый грунт, укрепляющий основание Dekoral Akrogrunt.
После окончания покраски инструменты необходимо вымыть растворителем.

Дополнительная информация

Покраску проводить в темп. от +10 до +25 °С.
Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия.
Продукт классифицирован и обозначен в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС

Техника безопасности

Содержит ксилол.
Легковоспламеняющееся вещество.
Вредное вещество при вдыхании. Раздражает кожу.
Хранить от детей.
Применять соответствующую защитную одежду и перчатки.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Не вдыхать паров распыленной жидкости.
В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей.
Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
Следуйте инструкции на упаковке.
Подробная информация находится в Карте Безопасности.

Стандарт: ZN-PPGDP- 025
Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены Соответствует требованиям стандарта PN-C-81921 Тип I

Код PKWiU: 20.30.12.00
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра: 0°C ÷ +30°C

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 600 г/л (2007г.), 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л.

Фасовка 1 л, 5л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl