



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА (АКРИЛЮКС /АКРЫЛУХ)

Назначение:

Современная, быстросохнущая, водоразбавляемая, акриловая эмаль общего назначения. Она предназначена для декоративной покраски предметов из дерева и деревопроизводных материалов, стали и чугуна, загрунтованных антикоррозийными красками, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, а также для покраски внутренних штукатурок (стенных панелей) и калориферов.

Особенности:

- быстрое высыхание
- высокая экономичность применения
- долговечный эффект окраски
- водоразбавимая
- не капает
- пахнет во время покраски (только цветная)
- благоприятная для людей и окружающей среды

Цвет: 22 готовых цвета, а также цвета, доступные в компьютерной колеровочной системе

Степень блеска глянцевая

Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas] 1000 ÷ 2500

Плотность, 20±0,5°C, [г/см³] 1,050 ÷ 1,350

Количество слоев 2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]	4
Следующий слой, [ч]	через 4
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой	до 16 м ² /л
Разбавитель	вода

Способ применения:

Подготовка поверхности:

- При покраске деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, эмаль можно наносить непосредственно на сухую, очищенную, отшлифованную и обеспыленную древесину.
- При покраске древесины, эксплуатируемой снаружи помещений, необходимо ее пропитать препаратом защищающим от воздействия биологических факторов DREWNOCHRON Пропитка бесцветная.
- Поверхности, подверженные частому воздействию воды, рекомендуется загрунтовать краской GRUNTOMAL.
- На металлические части следует нанести Антикоррозийный Грунт DEKORAL.
- При обновлении окраски старые покрытия необходимо обработать наждачной бумагой и очистить от пыли.
- Потрескавшиеся и шелушащиеся слои следует удалить перед покраской.

Покраска:

- Краску перед употреблением тщательно размешать.
- В случае необходимости краску можно разбавить водой.
- Рекомендуемое количество слоев 2. Второй слой наносить как минимум через 4 часа.

Дополнительная информация:

- Покраску производить при температуре от +10 °C до +25 °C.
- После окончания покраски инструменты необходимо вымыть водой.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

