



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

07/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикат Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Область применения Силикатный препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы. Акрис 3000 Силикат Грунтовка является компонентом системы утепления наружных стен – Акрис 3000 и Акрис 3000 W. Он может быть также использован для улучшения адгезии на основания, покрытые хорошо связанным малярным покрытием и минеральные основания (бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка).

Основные изделия **преимущества** – улучшает адгезию штукатурки к основанию

- уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
- окрашен под цвет штукатурки
- сильно связывает с основанием
- эффективно уменьшает возможность проявления оттенка цвета основания сквозь фактуру штукатурки

Цвет Белый и цвета в компьютерной системе колеровки Color PRO

Внешний вид покрытия Матовый

Технические характеристики

Критерий	Стандарт/Указания	Значение
Плотность 20±0,5°C, [г/см ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,52±0,09
Время высыхания покрытия при 23±2°C, [ч]	PN-C-81519	6
Содержание твердых частиц, мин. [%веса]	PN-EN ISO 3251	58,0±5,0
Коэффициент проникновения водяного пара, [м]	EN ISO 7783-2	0,03 Большой Класс 1 (V1)
Водопроницаемость [кг/(м ² ·ч0,5)]	EN 1062-3	0,60 Большой класс 1

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

07/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикат Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Предельное содержание ЛОС в соответствии с Директивой 2004/42/ЕС (кат. A/g/FW): 30 г/л (2010).
Изделие содержит макс. 30 г/л.

Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Метод покраски	Кисть, валик
Рекомендуемые инструменты	Валик Ławkowies, валик Poliamid с пенной подкладкой DEKORAL GOLD
Расход	До 6 м ² /л при одном слое в зависимости от вида основания.
Рекомендуемое количество слоев	1

Подготовка основания

Основание должно быть носким, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического и химического типа (соль или коррозия). В случае, если такие пятна или высолы есть, необходимо применять специальные материалы, предназначенные для их ликвидации. Для защиты от высолов следует применять блокирующую грунтовку Bloker марки Dekoral Professional.

Загрязнения, покрытия, плохо сцепленные с основанием (отслаивающиеся штукатурки или шелушащиеся лакокрасочные покрытия) и осыпающиеся покрытия следует удалить. В ситуации, когда неровности больше, чем 1 см полости следует заполнить выравнивающим раствором, а затем все выровнять. При меньших неровностях основание следует выровнять и загрунтовать соответствующей шпаклевкой (например Акрис 3000 Клей ZW). В случае нанесения препарата на свежие минеральные основания (как, например, цементная и цементно-известковая штукатурка) необходимо подождать мин. 4 недели. При применении грунтовки в системе утепления Акрис 3000 и Акрис 3000 W марки Dekoral Professional, основание (т. е. армирующий слой) необходимо выполнить в соответствии с технологией утепления наружных стен зданий. Грунтовку можно наносить на загрунтованные поверхности только после того как полностью высохнет армирующий слой, что при оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) наступает через 3–4 дня. При более низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания покрытия увеличивается.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

07/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикат Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Покраска

Перед применением краску следует тщательно перемешать. В зависимости от потребностей препарат следует разбавить водой в количестве от 5 до 10% объема. Препарат следует наносить на основание с помощью широкой кисти или веревочного валика. Время высыхания нанесенного на основание слоя препарата (при температуре +20°C и при относительной влажности воздуха 55%) составляет прибл. 6 часов. Для получения оптимального цветового эффекта следует использовать препарат Акрис 3000 Силикат Грунтовка цвета похожего на цвет штукатурки Акрис 3000 Силикат марки Dekoral Professional. После окончания работ инструменты следует помыть водой.

Дополнительная информация

Во время нанесения и высыхания препарата не должно быть атмосферных осадков, температура воздуха должна быть в диапазоне от +5°C до +25°C, а относительная влажность ниже 70%. Следует избегать поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей и сильного ветра. Чтобы защитить покрытие, которое еще не высохло, от сильного воздействия атмосферных факторов рекомендуется использование на лесах соответствующих защитных сеток.

Продукт щелочной, следует защищать глаза и кожу.

Работы следует выполнять в рабочей одежде.

В случае попадания в глаза, следует полоскать их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Строительные столярные изделия, керамические элементы, клинкер, натуральный камень, тротуары и окружающие предметы надо тщательно предохранить. В случае загрязнения его следует немедленно смыть большим количеством воды. Высохшую грунтовку трудно удалить.

Продукт хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°C до +25°C. Водорастворимый продукт, неустойчивый к морозу.

При некоторых цветах, указанных в компьютерной системе колеровки, некоторые серии продукта после покраски могут незначительно отличаться оттенком. Для того, чтобы избежать различий необходимо обработать всю поверхность, представляющую собой архитектурное целое в течение одного рабочего цикла с помощью продуктов из одной партии, номер которой указан на каждой упаковке. В случае с продуктами из разных партий рекомендуется их перемешать с целью унификации оттенка. Возможные поправки следует наносить методом «мокрым по мокрому». Перед нанесением продукта просьба проверить соответствие цвета согласно заказу во всех упаковках.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав

тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

07/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикат Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

При выполнении работ по утеплению следует руководствоваться принципами строительного мастерства.

Подробная информация содержится в Руководстве по применению Акрис 3000.

Подробная информация, касающаяся работ по утеплению, находится в руководстве ITB № 418/2007 и 447/2009.

Польская классификация 20.30.11.0
изделий и услуг (PKWiU)

Стандарты и Сертификаты Система Акрис 3000 соответствует требованиям стандарта:
PN-EN13499:2005 - DZ-PPGDP-060-PL от 12.07.2012
Система Акрис 3000 W соответствует требованиям стандарта:
PN-EN13500:2005 - DZ-PPGDP-061-PL от 12.07.2012
Институт керамики и строительных материалов
Отдел стекла и строительных материалов в Кракове
Центр сертификации и стандартизации

Рекомендации по технике безопасности и пожарной безопасности Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.
Подробная информация указана в Технической карте на сайте www.dekoralprofessional.pl

Упаковка 10 Л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.