

Акрис 3000 Силикон 1,5 мм

силиконовая штукатурная масса, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Область применения Силикатная штукатурная масса Акрис 3000 Силикон 1,5 мм используется в качестве компонента набора для систем утепления на базе пенополистирола или минеральной ваты. Основание необходимо загрунтовать препаратом – Акрис 3000 Силикон Грунтовка. Штукатурная масса АКРИС 3000 Силикон 1,5 мм предназначена, в частности, для ручного выполнения защитно-декоративных тонкослойных штукатурных покрытий снаружи зданий. Она используется как в новых, так и уже существующих зданиях на минеральных поверхностях, таких как бетон, цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки, а также покрытые хорошо связанным покрытием из силиконовых и силикатных красок.

Основные изделия **преимущества** – высокая устойчивость к атмосферным условиям

- очень хорошая паропроницаемость
- обеспечивает стойкость цвета
- простое нанесение и образование узора
- устойчивость к воздействию воды

Цвет Белый и цвета в компьютерной системе колеровки Color PRO в широкой палитре цветов по Фасадному шаблону. Пигменты устойчивы к воздействию атмосферных факторов.

Внешний вид покрытия барашек

Технические характеристики

Критерий	Стандарт/Указания	Значение
Плотность 20±0,5°C, [г/см ³]	PN-EN ISO 2811-1	Барашек 1,90±10%
Время высыхания покрытия при 23±2°C, [ч]	PN-C-81519	24
Содержание твердых частиц, мин. [%веса]	AT-15-6426/2007 AT-15-7276/2007	83,80±8,4
Максимальная толщина зерна, [мм]	AT-15-6426/2007	Барашек 2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

06/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикон 1,5 мм

силиконовая штукатурная масса, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

	AT-15-7276/2007	
Консистенция, [см]	AT-15-6426/2007	10,5±1
	AT-15-7276/2007	

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Метод покраски Терка, распыление

Рекомендуемые инструменты Металлическая и пластиковая терка марки DEKORAL GOLD

Расход Барашек 1,5 мм – 2,5–3,0 кг/м²

Рекомендуемое количество слоев 1

Подготовка основания Основание должно быть носким, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического и химического типа (соль или коррозия). В случае, если такие пятна или высолы есть, необходимо применять специальные материалы, предназначенные для их ликвидации. Для защиты от высолов следует применять блокирующую грунтовку Bloker марки Dekoral Professional.

Основание следует выполнять в соответствии с технологией утепления наружных стен зданий.

Грунтование: Основание следует загрунтовать препаратом Акрис 3000 Силикон Грунтовка марки Dekoral Professional за 24 часа до нанесения штукатурки. Грунтовку следует наносить после того, как полностью высохнет армирующий слой, что в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) наступает через 3–4 дня. При более низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания покрытия увеличивается.

Для получения оптимального цветового эффекта следует использовать препарат Акрис 3000 Силикон Грунтовка цвета похожего на цвет штукатурки Акрис 3000 Силикон 1,5 мм.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.

Акрис 3000 Силикон 1,5 мм

силиконовая штукатурная масса, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Подготовка штукатурки

Упаковка содержит готовый к применению продукт. Непосредственно перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать (дрель/низкоскоростной смеситель с мешалкой корзиночного типа) до получения однородной консистенции. Не рекомендуется слишком долгое перемешивание, так как это может привести к чрезмерной аэрации массы.

Нанесение:

Штукатурный раствор следует наносить на основание с помощью терки из нержавеющей стали, равномерным слоем с толщиной зерна. Затем пластиковой теркой следует создать фактуру барашек, затирая нанесенную массу круговыми движениями.

Высыхание:

Во время нанесения и высыхания штукатурки относительная влажность воздуха не должна быть выше 70%, а температура воздуха, основания и материала должна быть в диапазоне от +5°C до +25°C. Время высыхания нанесенной на основание штукатурки (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет прибл. 8 часов. Полное отверждение штукатурки наступает через 24 часа. Низкая температура и высокая влажность воздуха удлиняют время высыхания штукатурки и затрудняют ее нанесение.

Свежую штукатурку следует предохранять от атмосферных осадков до момента ее полного отверждения.

После окончания работ инструменты следует помыть водой.

Дополнительная информация

Следует избегать поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей, тепла и сильного ветра. Чтобы защитить покрытие, которое еще не высохло, от сильного воздействия атмосферных факторов рекомендуется использование на лесах соответствующих защитных сеток.

Продукт хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°C до +25°C. Водорастворимый продукт, неустойчивый к морозу.

При некоторых цветах, указанных в компьютерной системе колеровки, некоторые серии продукта после покраски могут незначительно отличаться оттенком. Для того, чтобы избежать различий необходимо обработать всю поверхность, представляющую собой архитектурное целое в течение одного

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несет ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

06/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикон 1,5 мм

силиконовая штукатурная масса, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

рабочего цикла с помощью продуктов из одной партии, номер которой указан на каждой упаковке. В случае с продуктами из разных партий рекомендуется их перемешать с целью унификации оттенка. Возможные поправки следует наносить методом «мокрым по мокрому».

Перед нанесением продукта просьба проверить соответствие цвета согласно заказу во всех упаковках.

Подробная информация содержится в Руководстве по применению Акрис 3000.

Подробная информация, касающаяся работ по утеплению, находится в руководстве ITB № 418/2007 и 447/2009.

Польская классификация изделий и услуг (PKWiU) 23.64.10.0

Стандарты и Сертификаты Система Акрис 3000 соответствует требованиям стандарта: PN-EN13499:2005 - DZ-PPGDP-060-PL от 12.07.2012
Система Акрис 3000 W соответствует требованиям стандарта: PN-EN13500:2005 - DZ-PPGDP-061-PL от 12.07.2012
Институт керамики и строительных материалов
Отдел стекла и строительных материалов в Кракове
Центр сертификации и стандартизации

Рекомендации по технике безопасности и пожарной безопасности Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.

Подробная информация указана в Технической карте на сайте www.dekoralprofessional.pl

Упаковка 25 кг

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.