

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ



ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ (EMALIA ANTYKOROZYJNA)

непосредственно на ржавчину

Назначение

Антикоррозийная эмаль предназначена для покраски предметов из стали и чугуна а также конструкционных стальных элементов, без необходимости предварительного применения грунтовочных красок. Рекомендована для покраски как внутренней, так и наружной.

Особенности

- без грунтовки
- проста в применении
- идеальная адгезия с основой
- долговечный красочный эффект

Цвет

8 готовых цветов (молотковый, металлический эффект)

6 готовых цветов (глянцевая)

Степень блеска	металлик, глянцевая, молотковый эффект
Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]	500 ÷ 5000
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	0,910 ÷ 1,210
Количество слоев	2-3
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.6), [ч]	24
Следующий слой, [ч]	через 1-2 или 24
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой	до 9 м²/л
Разбавитель	растворитель для фталевых изделия общего назначения

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Способ применения

1. Подготовка поверхности

- Стальное и чугунное основание тщательно очистить от масел, смазок, пыли, отстающей ржавчины и старой шелушащейся краски при помощи проволочной щетки, наждачной бумаги или механических инструментов.
- При обновлении покраски, старое покрытие шлифовать наждачной бумагой и обесрылить. Потрескавшиеся и шелушащиеся покрытия перед покраской удалить.

2. Покраска

- Перед покраской продукт тщательно вымешать.
- В случае необходимости разбавить растворителем для фталевых изделий общего назначения макс. 3% объема.
- Красить кистью, валиком или краскопультом.
- С целью получения долговечной антикоррозийной защиты рекомендуется нанесение 2-3 слоев. Следующие слои можно наносить между 1-2 часа по нанесению предыдущего слоя или по истечении 24 ч.

3. Дополнительные информации

- Покраску проводить в темп. от +10 до +25°C.
- После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего назначения

4. Техника безопасности

- Легковоспламеняющееся вещество.
- Хранить от детей.
- Не сливать в канализацию.
- В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.
- Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
- Следуйте инструкции на упаковке.
- Подробная информация находится в Карте Характеристики.

Стандарт: ZN-PPGDP-005

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Код PKWiU: 24.30.12-29.00

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 600 г/л (2007г.), 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л.

Упаковка 0,25 л, 0,8 л, 2,5 л