



ЭМАЛЬ ЛЮКС (EMALIA LUKSUSOWA)

для окон и дверей, один слой,
нежно-белая

Назначение

Эмаль люкс предназначена для покраски деревянных окон и дверей, а также других предметов из дерева, деревопроизводных материалов, стеновых панели и металлических деталей эксплуатируемых внутри и вне помещений.

Особенности

- Один слой
- быстросохнущая
- некапающая
- устойчива к атмосферным факторам

Цвет	снежно-белый
Степень блеска	гляцевая, сатиновая
Вязкость, 20±2°C, [mPas]	450 ÷ 620
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	1,2
Количество слоев	1
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.3), [ч]	12
Следующий слой, [ч]	через 10
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой	до 11 м ² /л
Растворитель	ЕКО -1, для фталевых изделий общего назначения

Способ применения

1. Подготовка поверхности

- С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, неровности, обезжирить и высушить.
- Деревянные и деревопроизводные поверхности загрунтовать олифой разбавленной уайт-спиритом в пропорции 1:1 или в случае наружных элементов бесцветной Пропиткой Drewpochron. Поверхности, подверженные частому воздействию воды, рекомендуется загрунтовать краской Gruntomal.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

- Стальные и чугунные поверхности загрунтовать антикоррозийным грунтом.
- При обновлении красочного покрытия, старую краску следует отшлифовать и обеспылить. Удалить шелушащуюся и потрескавшуюся краску.

2. Покраска

- Перед покраской продукт тщательно вымешать.
- В случае необходимости разбавить растворителем макс. 2% объема.
- Рекомендуются нанесение 1 слоя эмали. Основания темные, неоднородные цветом следует красить 2 раза. Второй раз красить мин. по истечении 10 ч.

3. Дополнительная информация

- Покраску проводить в темп. от +10 до +30°C. Низкая температура и повышенная влажность удлинит время высыхания покрытия.
- 100% механических характеристик (твердость, устойчивость к царапинам) покрытие приобретает после 72 ч от покраски.
- После покраски инструменты вымыть растворителем ЕКО-1 или любым растворителем для фталевых изделий общего назначения.
- Хранить в плотно закрытом контейнере.

4. Техника безопасности

- Легковоспламеняющееся вещество.
- Хранить от детей.
- Не сливать в канализацию.
- В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.
- Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
- Следуйте инструкции на упаковке.
- Подробная информация находится в Карте Безопасности.

Стандарт: ZN-PPGDP-047

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Код PKWiU: 24.30.12-50.00

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат.

A/d/FR): 400 г/л (2007г.). Продукт содержит макс. 400 г/л.

Упаковка 0,65 л