



ТЕХНИЧЕСКАЯ
КАРТА ИЗДЕЛИЯ

ЭМАЛЬ ДЛЯ КАЛОРИФЕРОВ (EMALIA DO KALORYFERÓW)

не желтеет

Назначение: Водоразбавляемая акриловая эмаль предназначена для защитно-декоративной окраски металлических, медных и чугунных элементов, а в особенности обогревательного оборудования, защищенного от коррозии или для обновительной окраски. Устойчива к темп. до макс. 100°C.

Особенности:

- Быстрое высыхание
- Водоразбавляемая
- Устойчива к температуре 100°C
- Не желтеет
- Пригодна на медные элементы

Цвет	снежно-белый
Степень блеска	гладкая
Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]	1000 ÷ 2500
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	1,10 ÷ 1,30
Количество слоев	2-3
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.3), [ч]	12
Следующий слой, [ч]	через 4
Способ нанесения	кисть
Расход на один слой	до 12 м²/л
Растворитель	вода

Способ применения

1. Подготовка поверхности

- С поверхности, предназначенной под окраску удалить загрязнения, неровности, обезжирить и высушить.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



- В случае обновительной покраски перед применением поверхности шлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Для обезжиривания применять воду с добавкой моющего средства.
- Старые, шелушащиеся краски обязательно удалить.
- Медные поверхности и трубы тщательно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой до металла, швы и заусеницы выгладить стальными щетками.
- Все детали обязательно обезжирить.

2. Покраска

- Перед покраской продукт тщательно вымешать.
- В случае необходимости разбавить водой макс. 2% объема.
- Наносить непосредственно на очищенные поверхности.
- Красить кистью.
- Рекомендуется нанесение 2-3 слоев.
- Следующие слои можно наносить через 4 часа.

3. Дополнительная информация

- Покрытие пригодно к эксплуатации через 72 ч.
- После покраски инструменты вымыть водой
- Красить только холодные калориферы!

4. Техника безопасности

- Хранить от детей.
- В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
- Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
- Следуйте инструкции на упаковке.
- Подробная информация находится в Карте Безопасности.

Стандарт: ZN-PPGDP-004
Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены
Код PKWiU: 24.30.11-50.00
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления
Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FW): 140 г/л (2007г.), 140 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 140 г/л.

Упаковка **0,8 л**

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl