



## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗДЕЛИЯ

### ФАВИНИЛ Ц (FAWINYL C)

## Поливиниловая краска на крыши, без грунтовки

#### Назначение:

ФАВИНИЛ Ц предназначен для непосредственной покраски огнеоцинкованных и гальванизированных цинком поверхностей, будучи одновременной грунтовкой и поверхностной краской. Может применяться на свежо оцинкованные, а также подверженные раньше воздействию атмосферных факторов, но до начала коррозионного процесса (допустимы только одиночные точки коррозии). ФАВИНИЛ Ц предназначен для покраски поверхностей эксплуатируемых на воздухе, а также в производственных цехах. Допустима покраска соответственно подготовленных деталей из стали и алюминия.

#### Особенности:

- Повышенная устойчивость к атмосферным факторам
- Высокая прочность покрытия
- Высокая адгезия
- Быстрое высыхание

Цвет	7 готовых цветов
Степень блеска	полуматовая
Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]	500 ÷ 5000
Плотность, 20±0,5°C, [г/см <sup>3</sup> ]	1,35
Количество слоев	2-3
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.3), [ч]	12
Следующий слой, [ч]	через 4
Способ нанесения	кисть или краскопульт
Расход на один слой	до 10 м <sup>2</sup> /л
Разбавитель	растворитель для хлорокаучуковых и поливиниловых изделий общего назначения

#### Способ применения

#### Подготовка поверхности

Предназначенная под окраску поверхность должна быть ровной, чистой, обезжиренной и сухой.

С основания предназначенного для покраски категорически удалить загрязнения и следствия коррозии.

Поверхность обезжирить смывая водой с добавлением моющих средств.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



## Покраска

Перед покраской продукт тщательно вымешать.

В случае необходимости разбавить растворителем для хлорокаучуковых и поливиниловых изделий общего назначения в кол. макс. 1% объема.

Краску наносить 2-3 раза с промежутком 4 часов, кистью или краскопультом.

Не красить разогретой и влажной жести.

## Дополнительная информация

Покраску проводить в темп. от +10 до +25 °С.

Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия.

После покраски инструменты вымыть растворителем для хлорокаучуковых и поливиниловых изделий общего назначения.

## Техника безопасности

Легковоспламеняющееся вещество.

Хранить от детей.

Не сливать в канализацию.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Безопасности.

**Стандарт:** ZN-PPGDP- 037

**Сертификаты:** Сертификат Государственного Института Гигиены

**Код РКWiU:** 20.30.12-30.00

**Срок годности:** 36 месяцев с даты изготовления

**Символ термометра** 0°C ÷ +30°C

**Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 600 г/л (2007г.). Продукт содержит макс. 600 г/л.**

**Фасовка 1 л, 10л**