

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ

ПОЛИНИТ (POLINIT)

фасадная эмульсионная краска

Назначение:

Эмульсионная краска POLINIT предназначена для покраски фасадов зданий и стен в помещениях.

Особенности:

Стойкая к мокрому стиранию
Экономичная в применении – до 8 м²/л фасада
Устойчивая к атмосферным факторам: свету и УФ-излучению
Наружная и интерьерная

Цвет	снежно-белый
Степень блеска	матовая
Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]	3000 ÷ 7000
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	не больше 1,500
Сухой остаток [% веса]	не меньше 50,0
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]	2
Следующий слой, [ч]	через 2
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой	до 12 м ² /л – интерьерные стены
до 8 м ² /л – фасады в зависимости от поглощающей способности и шероховатости основания	
Разбавитель	вода

Способ применения**Подготовка поверхности**

Остатки клеевых красок тщательно удалить, а основание промыть водой.
Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и трещин, плотно соединенной с основанием.
Поверхности, покрашенные эмульсионными красками обезжирить смывая водой с добавлением моющих средств.
Интерьерные стены:
- свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты, не крашенные ранее поверхности) необходимо загрунтовать грунтом Dekorol Aquagrunt.
- для получения однородной поглащаемости загрунтовать основание краской Dekorol Unicryl.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Фасады:

- свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (не крашенные ранее поверхности) или поверхности с неравномерной адгезией необходимо загрунтовать грунтом Dekoral Aquagrunt или Akrogrunt.

Покраска

Перед покраской продукт тщательно вымешать.

Рекомендуется нанесение 1-2 слоев. В случае необходимости разбавить водой в кол-ве макс. 5% объема. Второй слой наносить после полного высыхания первого.

После покраски инструменты вымыть водой.

Дополнительная информация

Покраску проводить в темп. от +5 до +30 °С.

Свежую штукатурку можно красить через 4 недели после ее нанесения.

Водоразбавляемый, неморозостойкий продукт. Хранить в температуре выше 0 °С.

Техника безопасности

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Хранить от детей.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Не вдыхать паров распыленной жидкости.

В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Характеристики.

Стандарт: ZN-PPGDP-014

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип I (стойкие к мокрому стиранию) в соответствии с PN-C-81913

в соответствии с PN-EN-13300

в соответствии с PN-EN-1062-1

Код PKWiU: 20.30.11.0

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра 0°C ÷ +30°C

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/c/FW): 75 г/л (2007г.), 40 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 40 г/л.

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л, 15л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekoral.pl