



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ

РЕНОСТИЛ ПЛЮС (RENOSTYL PLUS)

Интерьерная грунтовочная фталевая краска, на пятна

Назначение:

Грунтовочная краска RENOSTYL предназначена для закрашивания следов от водных подтеков, сажи, никотина и жира. Имеет характер грунтовочной краски, изолирующей и укрепляющей основание. Долговременно предохраняет штукатурки в помещениях особо подверженных воздействию сырости и развитию грибка и плесени, таких как ванны, кухни, бассейны, пиво- и хлебозаводы итп. Не предохраняет штукатурку от развития микроорганизмов.

Особенности:

- Превосходная на жирные пятна
- Высокая укрывистость
- Устойчиво предохраняет покрытия от развития грибка
- Супер экономичность применения

Цвет	белый
Степень блеска	матовая
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	не больше 1,700
Время вытекания (условная вязкость), 20±2°C, вискозиметр 4 мм, [с]	80 ÷ 130
Сухой остаток [% веса]	65,0
Температура воспламенения [°C]	не меньше 23
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]	6
Следующий слой, [ч]	через 6
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой способности основания	до 12 м ² /л в зависимости от поглощающей способности основания
Разбавитель	растворитель для фталевых изделий общего назначения

Способ применения

Подготовка поверхности

Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и трещин.

Старые, шелушащиеся краски обязательно удалить. Хорошо держащиеся эмульсионные и масляные краски не требуют удаления.

Заплесневелые поверхности промыть водным раствором дезинфицирующего средства

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



при помощи щетки.

Убытки и трещины основания заполнить соответствующим раствором.

Поверхности, покрашенные эмульсионными красками обезжирить смывая водой с добавлением моющих средств.

Покраска

Свежую штукатурку можно красить через 3-4 недели после ее нанесения.

Перед покраской продукт тщательно вымешать.

В случае необходимости разбавить растворителем в кол-ве макс. 2% объема.

Второй слой наносить после полного высыхания первого, используя неразбавленную краску.

Поверхностную краску наносить как минимум через 6 часов после нанесения последнего слоя Renostyl Plus.

После покраски инструменты вымыть растворителем.

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Дополнительная информация

Покраску проводить в темп. от +5 до +30 °С.

Низкая температура и повышенная влажность удлинит время высыхания покрытия.

Хранить в плотно закрытом контейнере.

Техника безопасности

Легковоспламеняющееся вещество.

Опасно для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

Хранить от детей.

Не вдыхать паров распыленной жидкости.

Не сливать в канализацию.

В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Безопасности.

Стандарт: ZN-PPGDP-178

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Соответствует требованиям стандарта PN-C-81901тип IB

Код PKWiU: 20.30.12.0

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/g/FR): 450 г/л (2007г.), 350 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 350 г/л. Новая рецептура, соответствующая Директиве ЕС, ограничивающей содержание летучих органических соединений.

Символ термометра 0°C ÷ +30°C

Фасовка 0,5 л, 1 л, 10л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав

тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekoral.pl