

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  
ИЗДЕЛИЯ**ВАННАЯ И КУХНЯ (ŁAZIENKA & KUCHNIA)****Устойчивая к влиянию влаги латексная эмульсионная краска****Назначение:**

Латексная эмульсионная краска ВАННАЯ И КУХНЯ предназначена для покраски стен и потолков внутри помещений, которые особе подвергаются риску развития плесени и грибка и действию влажности. Покрытие надолго защищает от действия грибка. Оставляет сатиновый эффект отделки. Применение высокосортной дисперсии обеспечивает правильное дыхание стен. На поверхностях внутри помещений, ранее покрашенных краской ВАННАЯ И КУХНЯ можно получить необычный декоративный эффект серебряной, золотой, жемчужной пыли, применяя Dekoral Fashion из Алмазной коллекции.

**Особенности:**

- влагостойкая
- повышенная стойкость к трению
- образует покрытие, стойкое к действию грибка
- обеспечивает правильное „дыхание” стен
- высокая укрывистость
- стойкая к типичным пятнам (масла, жиры, кофе и детергенты)
- пахнет во время покраски

Вид покрытия	сатиновый
Вязкость по Брукфильду RVT, 20±2 °C, [мПа·с]	8000 ÷ 14000
Плотность, 20±0,5 °C, [г/м <sup>3</sup> ]:	1,130 ÷ 1,280
Содержание твердых частиц, [%вес.]	35,0 ÷ 48,0
Число слоев	2
Время высыхания покрытия, 23 °±2 °C, [ч]	4
Нанесение второго слоя, [ч]	через 4
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Рекомендуемые инструменты	валик Microfibre, Валик Perlon марки Dekoral Gold
Расход краски при одном слое	до 14 м <sup>2</sup> из 1 литра изделия при
однократной покраске в зависимости от поглотительной способности основания	
Растворитель	вода

**Способ применения**

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



## Подготовка поверхности

- Остатки клеевых красок тщательно устранить, а основание вымыть водой.
- Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть чистыми, сухими, без пыли, без трещин.
- Свежую штукатурку и основания, сильно поглощающие воду (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, не крашенные ранее основания) загрунтовать грунтовкой Aquagrunt Концентрат марки Dekoral.
- Для выравнивания поглощающей способности основания применять грунт-краску Unicryl марки Dekoral.
- Поверхности, покрашенные эмульсионными красками, следует обезжирить при помощи воды с добавкой моющих средств.
- Старые, пораженные грибом малярные покрытия следует удалить и очистить водным раствором дезинфицирующего средства, доступного на рынке (согласно с инструкцией, замещенной на упаковке этого средства). Очистить при помощи щетки или шпательной лопатки. Возможные неровности и трещины выровнять соответствующим раствором. Затем повторно обработать основание дезинфицирующим средством. Вымытую поверхность двукратно покрасить краской Ванная комната & Кухня.
- Стойкие пятна покрасить изолирующей краской Renostyl Plus марки Dekoral.
- Не защищает штукатурки от развития микроорганизмов.

## Покраска

- Перед применением краску тщательно размешать.
- Первый слой при необходимости разбавить, добавляя ок. 5% об. воды.
- Рекомендуемое число слоев – 2.
- Второй слой наносить после высыхания первого в торговом виде.
- По окончании покраски инструменты вымыть водой.

## Дополнительная информация

- Красить при температуре от +5° до 30°С и влажности воздуха менее 80%.
- Свежие цементно-известковые штукатурки следует красить через 3-4 недели от их нанесения.
- Препарат водорастворимый, нестойкий к действию мороза. Хранить при темп. выше 0°С.

## Техника безопасности

- Хранить в местах, недоступных для детей.
- Во время малярных работ и после их окончания помещение проветривать до исчезновения характерного запаха.
- В случае поглощения срочно обратиться к врачу – показать упаковку или этикетку.
- Не вдыхать распыленную жидкость.
- В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие индивидуальные средства защиты дыхательных путей.
- Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.
- Подробная информация содержится в Карте характеристики.

**Стандарт:** ZN-PPGDP-195

**Сертификаты:** Сертификат Государственного Института Гигиены

Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип I (стойкая к мокрому стиранию)  
В соответствии с PN-EN-13300 Класс 1

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



**Код РКWiU:** 20.30.11.0  
**Срок годности:** 36 месяцев с даты изготовления

**Символ термометра** 0°C ÷ +30°C

**Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/a/FW): 75 г/л (2007г.), 30 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л.**

**Фасовка** 2,5л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)